

TexoFlex LD880



Kontakt-Lim 1-komp.

Nitril-Lim

Nitrilgummibaserat lim upplöst i ett lösningsmedel. Transparent. Kan dock levereras i olika kulörer.

- | | |
|---|---|
| * Limmar mjuk plastificerad PVC mot vartannat eller mot metall | * Elastisk fog |
| * Limmar Polyuretan-material mot vartannat eller mot metall | * Lösningsmedelsbaserat |
| * Även för trä och cellplaster | * Lätt geleaktigt |
| * Även för filt, textil och nitrilgummi | * Resistent mot oljor och fett |
| * Förstärkning av kanter på dukar, filter etc. för att förhindra fläkning | * Snabb torktid |
| | * Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar |
| | * Skyddar mot nötning och abrasion |
| | * Levereras i valfri önskad färg såsom blått, svart, brunt etc. |

TEKNISKA DATA (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):

BAS	Nitril.
FÄRG	Transparent.
KONSISTENS	Elastiskt.
VISKOSITET	4.500-5.500 cps. Lätt trögflytande.
SPEC.VIKT	ca 0,84 g/cm ³ .
FLAMPUNKT	-18°C.
AVLUFTNING/ÖPPETID	ca 1 min. till max ca 10 min. beroende på material och mängden lim.
SAMMANFOGNING	Vid torrlimning så snart det är klibbfritt.
TORRHALT	ca 25 %.
ARBETSTEMP.	Helst rumstemp. Dock lägst +7°C. Ju lägre temp. desto längre härdtid.
FÖRBRUKNING	1,5-2,5 m ² per liter. Beroende på material och mängden lim.
RENGÖRING	Spill, överskott och verktyg rengöres med lämpligt lösningsmedel alternativt TexoClean.
FÖRPACKNING	5 Lit. plåtburk. 24x5 Lit./Transportlåda.
LAGRING	ca 18 mån. Förvaras tätt förslutet, mörkt, torrt, i väl ventilerad lokal och i en temp. +5 till +25°C.
MILJÖ och HÄLSA	Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT	UN-Nr 1133. Klass 3. Transportbenämning: Brandfarlig vätska. (Aceton).

SÄRSKILD INFORMATION

Öppettid, härdtid, eventuellt behov av nödvändig press, hållfasthet etc. etc. kan endast fastställas genom egna tester eftersom dessa beror på material, temperatur, applicerad mängd, presskraft och andra kriterier. Våtlimning är möjligt men torrlimning bör användas då limmet har en snabb torktid och kort öppettid.

PREPARERING

Acklimatisera produkten som ska limmas. Ytor som skall limmas ska vara torra och rena. Använd lämpligt lösningsmedel anpassat för materialet och som ej kvarlämnar rester. Beroende på vilket material som skall limmas så kan det ibland vara en god ide att prova om resultatet kan förbättras genom lätt slipning.

LIMNING

TexoFlex LD880 bör användas som torrlimning.

Pensla eller rolla lim på båda sidorna av de detaljer som ska limmas. Låt det ingående lösningsmedlet avdunsta tills limmet känns klibbfritt och nästan helt torrt. Sammanfoga sedan detaljerna under tryck. Använd gärna en roller för att jämna ytan och för att få optimal kontakt. Använd presstryck tills en funktionshållfasthet uppnåtts. Se till att detaljerna är rätt fixerade vid sammanfogning eftersom limmet vidhäftar omgående och det inte finns möjlighet till justering efter sammanfogning. Vid skydd mot nötning eller som skydd mot fläkning av kanter på textilier och dukar, lägg anpassad mängd lim på avsedd plats och låt ingående lösningsmedel avdunsta till limmet blir torrt.

OBS! Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten och att själv göra egna tester för att utvärdera om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentinfrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.



LIMUS TEXO AB

Industrigatan 32 A, S-571 38 Nässjö
Tel: 070-392 39 50 E-post: info@limustexo.se

www.limustexo.se