

TexoPlast UP708



CYANOAKRYLAT 1-komp.

Snabblim. Superlim. Lösningsmedelsfritt.

Cyanoakrylat-Lim är snabbhärdande lim som gör det möjligt att utföra höghållfasta limningar inom sekunder. Nästan alla typer av material såsom metaller, många plaster, elastomerer, kompositer, gummi, trä, läder, keramik, sten, frigolit m.m kan limmas.

TEXOPLAST UP708.

Allroundlim som kan användas på många material men p.g.a. sin konsistens speciellt lämpat för limning av porösa material såsom trä mot trä eller trä mot gummi, plast eller metall eller för limning av frigolit mot vartannat eller mot andra typer av material.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| * Snabbhärdande | * Lösningsmedelsfritt | * Läder- och skoindustri |
| * Extra trögflytande och spaltfyllande | * Olika industriområden | * Elektronik |
| * Med fixeringstid och längre öppettid | * Produktion | * Hushållsmaskiner |
| * Höghållfast | * Underhåll | * Fordonsreparationer |
| * Hård limfog | * Hobbylimning | * Båtindustri |
| * Väderresistent | * Lämpat för trä och porösa material | * Teknikindustri |
| * Köld och värmetåligt | * Även plaster och metaller | * Modelltillverkning |
| * UV-stabilt | * Limmar frigolit och cellplaster | * Möbelindustri |
| | * Optik och ortoped | * Leksaker |

- * Ett Ultimate Performance-lim utvecklat för att uppnå snabb härdtid och högsta hållfasthet.
- * Har en extra trögflytande konsistens som gör det enkelt att använda.
- * Är ett mycket allround snabblim lämpat för limning av många olika material i olika kombinationer.
- * Limmar plast, metall, gummi, trä, balsa, porösa material, läder, textil, porslin, frigolit m.m.
- * Är mycket lämpat för limning av porösa material såsom trä, träfiber, textil etc. eftersom limmet p.g.a. sin konsistens inte tränger in i dessa porösa material. För att limma porösa material behöver man ta hjälp av aktivator.
- * Är spaltfyllande, accepterar något ojämna ytor och har en viss fixeringstid innan det nyper fast vid hårt tryck.
- * Uppnår efter uthärdning en höghållfast, värme-, fuktighets-, väderleks- och åldringsbeständig fog.
- * Erhåller efter härdning en mycket god beständighet mot olika klimatpåverkningar samt olika kemiska påverkningar.
- * Kan mycket väl användas ihop med aktivator 778 och 778S.

TEKNISKA DATA (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):

BAS	Modifierat cyanoakrylat. Etyl.
FÄRG	Färglöst. Klart.
KONSISTENS	Hårt. Efter uthärdning.
VISKOSITET	ca 2.500 cP. Dynamiskt mellan ca 2.500-3.000 cP.
SPECIFIK VIKT	ca 1,05g/cm ³ .
TEMPERATUROMR.	-50°C - +80°C.
MJUKNINGSPUNKT	>80°C.
SPALTFYLLNAD	ca max 0,40 mm. Ju lägre spalt desto starkare fog. Vid spalter större än 0,1mm bör aktivator användas.
ARBETSTEMPERATUR	+5° till +30°C. Rumstemperatur är att föredra. Ju lägre temperatur desto längre härdtid.
INITIAL HÄRDTID	10-60 sek. beroende på vilka material som limmas. EPDM ca 20 sek. Plast/Trä ca 30 sek. Trä/Trä ca 60 sek.
UTHÄRDAT	Vi rekommenderar alla att utföra egna tester då värdena påverkas av miljö, preparering och hantering. 16 timmar. Efter ca 10 min. har ca 90% av full styrka uppnåtts under normala förhållanden.
HÅLLFASTHETSTEST	Draghållfasthet: 2-6 N/mm ² på EPDM. 5-15 N/mm ² på neopren och nitril. Skjuvhållfasthet: 15-25 N/mm ² på stål. 5-10 N/mm ² på aluminium, polykarbonat och ABS. Produkten uppnår maximal styrka i temperaturer mellan ca -20°C till +40°C. Vid +50°C uppnås ca 95% av maximal styrka och vid -35°C ca 90% av maximal styrka. Vi rekommenderar alla att utföra egna tester då värdena påverkas av miljö, preparering och hantering.

OBS! Vid limning av materialkombinationer där materialen utvidgar sig och rör sig olika, speciellt vid stora temperatursvängningar, så bör man under en längre tid övervaka deras långsiktiga beteende för att utröna hur limfogens betår sig över tid.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförelägg får ej tas som intäkt för patentinträng. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlämnas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlämnas till ägaren.



LIMUS TEXO AB

Industrigatan 32A, S-571 32 Nässjö

Tel: 070-392 39 50

E-post: info@limustexo.se

www.limustexo.se

TexoPlast UP708

Version 26
03/23

ANVÄNDNING	För optimal uthärdning krävs mer än 50% luftfuktighet, syrefri miljö och rumstemperatur. Om något av dessa kriterier inte kan uppnås så bör man ta hjälp av en aktivator TexoPlast 778, eller 778S för att förstärka härdningen. Ytor som skall limmas ska vara rengjorda och avfettade. Använd ett lösningsmedel som inte lämnar rester och som är anpassat för materialet som limmas. Att rugga ytor med sandpapper före limning förbättrar resultatet. Ibland kan det vara nödvändigt att använda en primer före limning. Ett enkelt sätt att förbättra vidhäftningen är att slipa in lite lim i materialet före limning. Lägg lim på ena sidan och sammanfoga detaljerna genast. Använd press mellan 5-60 sekunder beroende på material, temperatur, fuktighet m.m. Polymerisation inträffar oftast genast. För absolut bäst resultat, använd sparsamt med lim. Limmet kan användas ihop med aktivator TexoPlast 778 eller 778S, vilket är ett måste vid limning av trä och andra porösa material som innehåller syre eller som kan suga till sig limmet.
ÖVRIGT	De kemiska egenskaperna hos de ytor som ska limmas, t.ex. pH-värde, variationer i råvaruegenskaper, ytans beläggningar, samt korrosion och kontaminering har en signifikant effekt på hållfastheten. Luftfuktigheten, materialets fuktighet, temperaturen, kondens, mängden lim, materialets tjocklek och yta samt presskraft påverkar väsentligt processen. Vid limning av silikongummi och polyolefiner bör de först primas med primer SP-840.110. Vid limning av PE-, PTFE- och PP-plast är det lämpligt att först etsa ytan. Gör alltid först egna prover. Utför alltid egna hållfasthetstester.
ALLMÄNT	Eftersom limmet härdar med hjälp av fuktighet, så kan för låg luftfuktighet i lokalen och vid limstationen leda till att man känner irritationer på huden samt i ögon och svalg, eftersom limmet i de fallen "stjäl" fukt från kroppen. Hög luftfuktighet vid limstationen genom t.ex. en luftfuktare eller en hink med vatten minskar väsentligt risken för dessa irritationer och ofta elimineras dessa irritationer helt. Största risken med snabblim är att det snabbt kan klistra samman ögon och hud. Endast utbildad personal bör använda produkten.
LIMNING AV METALL	Aluminium, mässing och koppar bör vara kemiskt behandlade eller lackerade för att limmas och för att bli åldringsbeständiga. Anodiserade ytor kräver normalt sett inga särskilda åtgärder utom sedvanlig preparering. Vid limning av rostfritt stål uppnås ett klart bättre resultat om man slipar eller blästrar ytan efter att rengöring gjorts med lösningsmedel. Ofta används oljor eller vaxer vid tillverkning/arbete med metaller. Ofta kan dessa vara svåra att ta bort utan att använda starka lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
LÖSLIGT I	Aceton, acetonnitril, DMF. Toluen mjukgör limmet. Uthärdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt. Icke härdat lim kan avlägsnas från ytor och verktyg med aceton, TexoClean 400 eller CL-300.150.
FÖRPACKNING	500g runda eller 4-kantiga flaskor. Minimikvantiteter. Andra förpackningar på förfrågan.
LAGRING	8-10 mån. Kan lagerhållas mellan +10-+20°C. Den optimala lagringstemperaturen är +2 till +10°C. Maximal temperatur för lagring är +25°C. Skall lagras mörkt, torrt samt bör ej utsättas för fuktig miljö. Skall lagras i väl ventilerade lokaler och på öppna ytor. Lagra ej i små trånga utrymmen/lådor. Förvara ej tillsammans med andra kemikalier. Observera att viskositeten förhöjs under lagerhållning då inga kärl är helt diffusionstäta. Fukt, kondens och värme påverkar produkten negativt under lagerhållning. OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag. Kontakta LIMUS TEXO för mer information.
MILJÖ och HÄLSA	Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information. Endast utbildad personal bör använda produkten.
TRANSPORT	Ej farligt gods.

OBS!

Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentinträng. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.

**LIMUS TEXO AB**

Industrigatan 32A, S-571 32 Nässjö

Tel: 070-392 39 50

E-post: info@limustexo.sewww.limustexo.se